BOLETÍN TÉCNICO

LÍNEA COMPLEMENTARIOS

FINSALITRE

RESTAURADOR DE SUPERFICIES



DESCRIPCIÓN

FINSALITRE, es un producto hecho a base de sales neutralizantes de humedad, agentes antierosión y agentes estabilizadores. FINSALITRE ha sido desarrollado para eliminar humedad y salitre.

USOS

-Se aplica en muro, techo o piso, en superficies con ladrillo, tabique, block, yeso, cantera y adobe.

VENTAJAS

- -Elimina la humedad y salitre.
- -Evita que aparezca de nuevo el salitre.
- -No es solvente, no es corrosivo, no es flamable.
- -Fácil aplicación.

PRESENTACIÓN

5 lt. Bote de Bote de 1 It

RENDIMIENTO

8m2 por litro por aplicación.

TIEMPO DE ACCIÓN

Al tacto 5-15 min. aprox.

PREPARACIÓN

Agite el producto.

APLICACIÓN

SALITRE LIGERO (pintura dañada)

raspar la superficie unos 40 cm. más del área dañada, quitando la mayor cantidad de pintura posible. Aplicar 3 manos de FIN SALITRE con intervalos de 24 hrs. entre mano y mano. Resanar con ACRYLASTIC RS Liso, Sellar con SELLACRYL 5X1 (Consultar el boletín técnico respectivo) y pintar.

SALITRE FUERTE (Mezcla hueca o carcomida) quitar totalmente el aplanado, dejar el muro descubierto unos 40cm alrededor de la zona dañada.

- -Aplicar 2 manos de FIN SALITRE con intervalos de 24 hrs. entre mano y mano.
- -Aplanar la superficie tratada.
- -Aplicar 2 manos de FIN SALITRE con intervalos de 24 hrs. entre mano y mano sobre el aplanado.

-Al secar poner sellador SELLACRYL 5X1 y pintar.

FINSALITRE se puede aplicar con brocha. aspersor manual o rodillo.

RECOMENDACIONES

- -Aplicar en lugares bien ventilados.
- -Utilizar mascarilla, guantes de hule y lentes de seguridad para su aplicación.
- -No dejar el envase destapado o al sol.
- -En caso de tener contacto con la piel u ojos, deberá lavarse con agua en abundancia inmediatamente.
- -Lávese las manos antes de ingerir alimentos.
- -No dejar al alcance de los niños.
- -En caso de ingestión accidental no provocar el vómito y consultar a un médico.

ALMACENAMIENTO

FINSALITRE mantiene sus propiedades hasta por 6 meses, mientras se mantenga en un lugar techado y fresco, perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas, siempre y cuando sea utilizado baio condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	25 gr / L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF ASTM-COPAFORD 4	10 - 30 Seg.
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.20 - 1.30
PH ASTM - E 70	3.5

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "FIN SALTRE" restaurador de superficies a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas:
Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca.
Durante la periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, exculvyendo la garantía originada por transminación de agua a través de la superficie, descaecaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior.
Esta garantia est válida únicamente si el "FIN SALTRE" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletin Técnico.
Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S. d. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicillo "PINTURIAS Y PEXTURIZADOS, S. d. DE C.V. F. Gustavo Bas. No. 3826 Fracc. Industrial San Nicolás Tiaxcolpan, Tialnepantia, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: (55) 5565-354.
La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de loto y lecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, fleto o materiacies secundarios. La garantía no incluye el costo por mano de obra, fleto o materiacies secundarios. La garantía no incluye el costo por mano de obra, fleto o materiacies secundarios. La garantía no incluye el costo por mano de obra, fleto o materiacies secundarios. La garantía no incluye el costo por mano de obra, fleto o materiacies secundarios. La garantía no incluye el costo por mano de obra, fleto o materies secundarios. La garantía no incluye el costo por mano de obra, fleto o materies es scundarios. La garantía no incluye el costo por mano de obra, fleto o materies es scundarios. La garantía no incluye el costo por mano

aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 10 Marzo 2009 Revisión: 23 Septiembre 2019