BOLETÍN TÉCNICO

LÍNEA COMPLEMENTARIOS / PENNSYLVANIA

CINTA 100% TAPAGOTERAS

CINTA SELLADORA REFORZADA CON PELÍCULA DE POLIÉSTER EXCELENTE CAPACIDAD ADHESIVA | RESISTENTE A LOS RAYOS UV.



DESCRIPCIÓN

CINTA 100% TAPAGOTERAS es una cinta selladora compuesta de un adhesivo de butilo y un complejo de aluminio reforzado con una película de poliéster, con excelente capacidad adhesiva y resistente a los rayos uv.

USOS

- -Ideal para juntas o uniones en techos. tabiques recubiertos, marcos de puertas y ventanas, láminas metálicas y acrílicas, canalones o canoas, y en general en todos los materiales que se utilizan en la industria de la construcción.
- -Como sello en conductos de aire acondicionado ya que ayuda al aislamiento térmico.
- -Protección del aislamiento térmico en torno a las tuberías aisladas.
- -Como barrera de vapor.

VENTAJAS

- -Auto adhesivo permanente.
- -Aplicación en frío ya que no requiere calentamiento.
- -Conserva sus cualidades hasta 80 °C
- -No tiene migración de aceites.
- -Excelente resistencia al desgarre.
- -Se pueden pintar o recubrir las bandas.
- -Compatibilidad con selladores acrílicos, de poliuretano o de silicón.
- -No se escurre en aplicaciones verticales.
- -Fácil y rápida instalación.

PRESENTACIÓN

1 rollo

RENDIMIENTO

5 cm x 10 m Rollo de

COLOR

Aluminio.

APLICACIÓN

- -Las superficies a sellar deben ser firmes, estar secas, limpias, libres de polvo, grasas, aceites, agua y sellador viejo.
- -Realizar la limpieza de las superficies porosas con una brocha o aplicando aire a presión, para retirar todas las partículas sueltas.
- -En el caso de superficies lisas (como vidrio, metal, etc.), se hace una limpieza con la técnica de dos paños que consiste en pasar sobre la superficie un trapo (que

no desprenda pelusa) impregnado con alcohol isopropílico e inmediatamente retirar todas las impurezas con otro trapo seco y limpio.

- -Con la superficie estable y limpia se procede a la colocación de la cinta 100% tapagoteras®, por lo cual se corta a la medida requerida y se procede a retirar el protector de la cinta para que el butilo se adhiera a las superficies que se desean sellar.
- -Una vez colocada, solo se debe verificar que toda la cinta haga contacto con los sustratos ejerciendo ligera presión sobre la cinta.

RECOMENDACIONES

- -Realizar la limpieza de los sustratos correctamente.
- -Cortar la cinta a la medida que se requiere.
- -No quitar el liner ni tocar el adhesivo al momento
- de la instalación para evitar que se contamine.
- -No quitar el liner hasta el momento de la instalación.
- -No estirar la cinta al momento de su instalación.

LIMITACIONES

-La CINTA 100% TAPAGOTERAS no sustituye a un adhesivo o una fijación mecánica.

PRECAUCIONES

-No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

CINTA 100% TAPAGOTERAS mantiene sus propiedades hasta por 12 meses, mientras se mantenga en un lugar techado y fresco, tapado perfectamente en su envase original.

MANTENIMIENTO

- -No requiere mantenimiento alguno.
- -Si la cinta sufre algún daño reemplace la sección dañada limpiando la superficie antes de aplicar la cinta nueva.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas, bajo condiciones normales de uso.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
BASE QUÍMICA	Hule Butilo
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	0°C a 4 °C
TEMPERATURA DE TRABAJO	-30°C a 90°C
ELONGACIÓN (12311-1)	Long. 15% Trans. 20%
RESISTENCIA A LA TENSIÓN (12311-1)	Long. 180N/50 mm Trans. 190N/50 mm
RESISTENCIA AL PELADO (ASTM D 1000)	1.53 kg/cm (20 N/cm)
PORCENTAJE DE SÓLIDOS	100%
ESCURRIMIENTO (ISO 7390)	0 mm
ESPESOR	0.7 mm
RESISTENCIA A LOS RAYOS UV	Excelente

Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular, la garantia se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional. La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Elaboración: 02 Junio 2020 Revisión: 02 Junio 2020

PINTURAS Y TEXTURIZADOS S.A. DE C.V.

Vía Dr. Gustavo Baz N° 3826 Fracc. Industrial San Nicolás Tlaxcolpan Tlalnepantla, Edo. de México C.P. 54030, México Tel: (55) 5565-3534 Del interior: 01800-836-9734 info@pintex.com.mx www.pintex.com.mx