

BARNIZ PYT ACRÍLICO

ALTO BRILLO BASE SOLVENTE



DESCRIPCIÓN

BARNIZ PYT ACRÍLICO es transparente, base solvente, para acabado final, altamente resistente, 100% lavable y de gran adherencia en diversos tipos de superficies.

USOS

Ideal como acabado final en el recubrimiento texturizado **CÁSCARA DE NARANJA**, (consultar su boletín técnico) Si se desea, también puede usarse en cualquier tipo de texturizado, tanto para interiores como exteriores. Excelente para barnizar muros, pisos de estampado de concreto y muebles de madera.

VENTAJAS

- Gran adherencia y alto brillo.
- Excelente rendimiento.
- Muy resistente.
- Secado Rápido.
- Gran elasticidad, No se agrieta.
- Fácil aplicación.
- Lavable con jabón y detergentes comunes.
- No se amarillea.

PRESENTACIÓN

Tambo de	200 L
Cubeta de	19 L
Galón de	3,8 L
Bote de	1 L

RENDIMIENTO

De 3.6 a 4.2 m² x litro, aproximadamente. Este rendimiento dependerá de la porosidad y absorción de la superficie donde se aplique.

COLOR

Transparente (en acabado brillante)

PREPARACIÓN

BARNIZ PYT ACRÍLICO viene listo para su aplicación, solo hay que mezclarlo perfectamente.

Diluir el barniz solo si es necesario con el **SOLVENTE 104** en un 10% como máximo.

APLICACIÓN

-La superficie debe estar perfectamente limpia y seca, libre de grasa, polvo, hongos, humedad, pintura o barniz en mal estado, que impida una correcta adherencia.

-PARA MADERAS NUEVAS

- Lijar a fondo con lija fina en dirección de las vetas, eliminar el polvo y pasar un paño húmedo con Solvente 104, eliminando los excesos..
- Aplicar 1 mano de Solvente 104. Dejar secar 4 hrs.

-Aplicar de 2 a 3 manos el **BARNIZ PYT ACRÍLICO** sin diluir y en caso de ser necesario agregar un 10% como máximo de **SOLVENTE 104**.

-EN MADERAS PREVIAMENTE BARNIZADAS

-Verificar que la superficie esté íntegra y firme. En este caso, lijar suavemente hasta lograr porosidad y lavar con Solvente 104. Aplicar luego dos manos de **BARNIZ PYT ACRÍLICO** sin diluir. En películas cuarteadas o descascaradas, eliminar completamente con removedor y espátula. Enjuagar con aguarrás y proceder como en el caso de maderas nuevas. En todos los casos deberá lijar suavemente y eliminar el polvo entre mano y mano.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto 4 a 6 hr., rebarnizar a las 12 horas. Al duro 24 hrs.

HERRAMIENTA PARA APLICAR: Brocha de pelo de camello o equipo de aspersión.

-PARA TEXTURIZADOS

-Dar una mano de **SELLACRYL 5x1** (consultar su boletín técnico) para evitar el decoloramiento.

-Aplicar dos manos de **BARNIZ PYT ACRÍLICO**, respetando el secado entre mano y mano.

TIEMPO DE SECADO:

2 horas entre mano y mano.

HERRAMIENTA PARA APLICAR:

Equipo de aspersión (para evitar dañar el texturizado)

-PARA PISOS ESTAMPADOS DE CONCRETO

-Dar una mano de **SELLACRYL 5x1** (consultar su boletín técnico) para evitar el decoloramiento.

-Aplicar dos manos de **BARNIZ PYT ACRÍLICO**, respetando el secado entre mano y mano.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 30 minutos. Al duro 24 horas.

HERRAMIENTA PARA APLICAR: puede aplicarse con brocha, rodillo, cepillo o equipo de aire.

RECOMENDACIONES

- Aplicar en superficies ventiladas y fuera del alcance de posibles flamas o chispazos.
- Evitar el contacto con los ojos.
- No mezclar con materiales extraños que puedan deteriorar su calidad.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- Lavar con **SOLVENTE 104**, la herramienta utilizada.
- No dejar al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

BARNIZ PYT ACRÍLICO mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar techado y fresco, perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. **BARNIZ PYT ACRÍLICO** tiene una garantía de 2 años y una vida útil de 4 años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (g/L) NOM-123-SEMARNAT-1998	650
CONTENIDO DE COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES (%)	35
VISCOSIDAD (s) COPA FORD 4 ASTM-D1200	7
PESO ESPECÍFICO (g/mL) ASTM - D 1475	0.90 - 0.95
SÓLIDOS TOTALES (%) ASTM - D 1644	23
SÓLIDOS EN VOLUMEN (%)	23
SECADO AL TACTO (min)	30 minutos
SECADO AL DURO (h)	24 horas
ASTM-D1640	
ADHERENCIA ASTM-D3359	Pasa

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "BARNIZ PYT ACRÍLICO" alto brillo por 2 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascamiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía es válida únicamente si el "BARNIZ PYT ACRÍLICO" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalneapantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dicte las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 29 Diciembre 2003
Revisión: 09 Noviembre 2022

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás Tlalneapantla de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx