

# BASELASTIC ABC

## ADHESIVO BASE PARA CEMENTO

### DESCRIPCIÓN

**BASELASTIC ABC** es un compuesto pastoso elaborado a base de copolímeros acrílicos, agregados de granulometría controlada y aditivos; para ser mezclado con el cemento Portland "Tipo I".

### USOS

**BASELASTIC CEMENTO** tiene dos usos:

1. Para adherir el panel o molduras de poliestireno expandido a las diferentes superficies en exteriores.
2. Para la aplicación de la malla de fibra de vidrio como refuerzo sobre diferentes muros o paneles de poliestireno. Se puede usar para resanar aplanados, detalles de mampostería y en especial muros de tablamento (Durok)

### VENTAJAS

- Gran adherencia.
- Bajo costo.
- Facilidad de mezclado.
- Fácil de aplicar.

### PRESENTACIÓN

Cubeta 29 Kg

### RENDIMIENTO

Cada cubeta de **BASELASTIC ABC** mezclada con cemento Portland cubre de 10 a 13 m<sup>2</sup> aprox. según la superficie, esto incluye la adhesión del panel de poliestireno y la aplicación de la malla de fibra de vidrio.

El rendimiento pueden variar de acuerdo a la porosidad y rugosidad de la superficie.

### TIEMPO DE SECADO

Al tacto 2 horas  
Al duro 24 horas

### PREPARACIÓN

**BASELASTIC ABC** se mezclará en el momento de su uso con el cemento Portland "Tipo I", en proporción uno a uno en volumen. Para mejores resultados se debe utilizar mezcladores mecánicos para garantizar la homogeneidad de la mezcla, si la mezcla queda algo seca se puede utilizar un poco de agua limpia para su mejor manejo.

La mezcla de **BASELASTIC ABC** con cemento Portland "Tipo I" genera el **BASELASTIC CEMENTO**, que es una pasta de consistencia cremosa, una vez

mezclado hay que esperar cinco minutos para que la pasta tenga la consistencia adecuada. El **BASELASTIC ABC** no debe ser diluido con ningún producto, ni se le deberá agregar acelerantes ni retardantes.

### APLICACIÓN CON POLIESTIRENO

-Aplicar **BASELASTIC CEMENTO** con una llana dentada sobre la placa de poliestireno expandido cubriéndola totalmente e instalándola de manera inmediata sobre el muro.

-De 3 a 4 hrs. después se aplica sobre el poliestireno una capa de **BASELASTIC CEMENTO** con llana metálica y sobre esta capa embeber como refuerzo LA **MALLA DE FIBRA DE VIDRIO** (consultar su boletín técnico) con la misma llana metálica, dejando una superficie tersa (no debe verse la malla) si es necesario habrá que aplicar más material dando un espesor total de 2 milímetros aproximadamente.  
-Dejar secar durante 24 hrs. para que la superficie esté lista para recibir el acabado de su preferencia.

### COMO RESANADOR

Una vez ya preparado el **BASELASTIC CEMENTO**, se aplicara en las diferentes superficies con llana metálica dejando una superficie tersa, una vez seca lista para recibir el acabado de su preferencia.  
**BASELASTIC CEMENTO** tiene un tiempo útil de aplicación de 1 hr. aprox.

**BASELASTIC CEMENTO** puede aplicarse con llana metálica.

### RECOMENDACIONES

- Las superficies deben estar libres de polvo, grasa, o material mal adherido, etc.
- La superficie deberá estar limpia y seca.
- Para superficies pintadas, la pintura debe ser removida.
- No se recomienda su uso como adhesivo para madera o superficies de metal.
- Nunca aplicar **BASELASTIC CEMENTO** a temperaturas inferiores de 7° C.
- No mezclar con cemento blanco o cemento tipo II.
- No usar el **BASELASTIC CEMENTO** en ligas que estén sujetas a trabajos estructurales.
- No dejar al alcance de los niños.

### ALMACENAMIENTO

**BASELASTIC ABC** mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

### GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. El **BASELASTIC ABC** y la **MALLA DE FIBRA DE VIDRIO** están garantizados como Sistema por 5 años contra desprendimiento y tienen una vida útil de 8 años como mínimo, bajo condiciones normales de uso.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 50 g/L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	45,000 - 55,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.50 - 1.60
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	70 - 75 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	56 %
PH ASTM - E 70	8 - 8.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640 SECADO AL DURO (HR.)	2 horas 24 horas
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	>= 150 kg/cm <sup>2</sup> a 28 días

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "BASELASTIC ABC" adhesivo base para cemento por 5 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el adhesivo base para cemento "BASELASTIC ABC" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepanitla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 29 Diciembre 2003

Revisión: 09 Noviembre 2022

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás Tlalnepanitla de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534  
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx