BOLETÍN TÉCNICO

ACABADOS DECORATIVOS

CUARTILASTIC

RECUBRIMIENTO CRAQUELADO O FISURADO



DESCRIPCIÓN

Recubrimiento en pasta de alta calidad, fabricado a partir de copolimeros acrílicos, pigmentos inorgánicos, cargas inertes de excelente calidad y aditivos varios.

USOS

Recubrimiento ideal para interiores y exteriores en donde se requiera tener textura fisurada, elegante y diferente a las demás. Excelente en muros donde se quiera lucir un acabado antiguo pero con un toque de distinción actual. Para interiores y exteriores.

VENTAJAS

- -Su formulación exclusiva permite el fisuramiento sin desprendimiento y sin tener que hacer mezclas de diferentes productos o uso de equipos externos para poder dar el acabado final.
- -Protege y decora las superficies.
- -Resistente, lavable e impermeable.
- -Fácil aplicación.
- -No se desprende, no es tóxico ni crea hongos.

PRESENTACIÓN Cubeta de 28 Kg

RENDIMIENTO De 2.8 a 3.5 Kg x m2.

Estos rendimientos están en función de la superficie donde se aplique, es importante cuidar estos espesores para el buen desempeño del CUARTILASTIC.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 6 horas y al duro 48 horas.

COLOR

Blanco, para deslavar en el color deseado.

PREPARACIÓN

CUARTILASTIC viene listo para su aplicación, solo hmezclar perfectamente.

PROCESO DE APLICACIÓN I PREPARACIÓN de SUPERFICIE

- -La superficie a cubrir debe ser completamente lisa y seca.
- -Limpiar la superficie de polvo, grasa o materiales extraños.
- -Aplicar una mano de SELLACRYL 5X1 diluido (consultar su boletín técnico) y dejar secar 12 hrs. mínimo.

IIACABADO NORMAL

-Aplicar el CUARTILASTIC de manera uniforme con una llana metálica lisa (evite la formación de líneas rectas) dejando la superficie lo más lisa posible, a un espesor de 2 milímetros como mínimo y 4 milímetros como máximo.

Nota: El cuarteado del producto se observa a 50-60 min. a una temperatura de 25°C con una humedad relativa de 50%. Dejar secar 24 horas.

III DESLAVADO

- -Cuando se aplica correctamente el CUARTILASTIC presenta las fisuras o cuarteaduras que lo identifican a las 12
- -Ya seco el CUARTILASTIC, se aplica la técnica de deslavado, con pintura DURACOLOR en el color deseado, en dilución 1 a 1 con agua.

RECOMENDACIONES

- -NO SE DEBE AGREGAR AGUA AL MATERIAL.
- -Para evitar variaciones de tono se debe medir la superficie y solicitar el material completo, de un mismo lote, para recubrir el área. Considerando un 10% de material extra para situaciones no previstas.
- -Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.
- -No aplicar el CUARTILASTIC a temperatura mínima de 10°C, en días <u>lluviosos o con humedades</u> relativas excesiva mayor al 50%.
- -No aplicar CUARTILASTIC directamente sobre superficies porosas o húmedas o en sustratos con rayones de marcadores.
- -Es importante que el aplicador ensaye la aplicación del producto en el lugar especifico y bajo las condiciones de la obra, a fin de controlar al máximo los factores que se requieran para la obtención de la textura agrietada.
- -No aplicar el CUARTILASTIC, si no ha recibido capacitación de aplicación.

Nota importante: El CUARTILASTIC forma una textura fisurada irregular, y debido a diferentes factores que intervienen, los resultados pueden variar. Se deben observar: temperatura, humedad relativa del ambiente, espesor del producto aplicado, altitud, zona del país, horario, etc.

- -No mezclar con otros productos.
- -No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- -No dejar al alcance de los niños.
- -Lavar con agua la herramienta utilizada.
- -Mantener bien ventilada el área de aplicación.

ALMACENAMIENTO

CUARTILASTIC mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar fresco y tapado perfectamente en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. CUARTILASTIC está garantizado por 5 años contra desprendimiento y tiene una vida útil de 7 años como mínimo. bajo condiciones normales de uso.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 100 g/L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	400,000 - 650,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.50 - 1.55
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	64 - 66
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	45 %
PH ASTM - E 70	8.0 - 9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640 SECADO AL DURO (HR.)	2 horas 24 horas

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garanitza "CUARTILASTIC" recubrimiento craquelado o fisurado por 5 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la acherencia sobre una superficie limpia y sea. Durante la parcio de vida, se garantiza, que no habrán desperendimentos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantia originada por transminación de agua a través de la superficie, descascacamiento de la superficie, fractura de la superficie o desperendimiento de la fase anterior. Esta garantia excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantia excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantia estudia dinicamente is el recubrimento" C'UARTILASTIC' se aplica de acuerdo a las instrucciones del Bolein Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nevo para cubir el área dañada de acuerdo con el 1.3 4 de la Lay Federal de Protección al Consumidor en el domicilio PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Dr. Gustavo Baz No. 3826 Fraco: Industrial San Nicolás Taxocolpan. Talarepartita, Esco de México. D. Pederal de Protección al Consumidor en el domicilio PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Dr. Gustavo Baz No. 3826 Fraco: Industrial San Nicolás Taxocolpan. La garantia se hará electiva al presentar su factura de compra, especificando el número de loto de lota. Bete o miterales se cunterios. La garantia no nocio per escrito, para que nuestro Departamento tecnico dictamine las causas del problema. La garantia no incluye el costo por mas de obra. Bete o materiales se cunterios. La garantia no aplica sel ej rodocto na sisto da duller con mezcado difuído con otros productos se que no estén indicados en el Boleini Técnico.

Elaboración: 29 Diciembre 2003 Revisión: 30 Junio 2021

PINTURAS Y TEXTURIZADOS S.A. DE C.V.

Vía Dr. Gustavo Baz N° 3826 Fracc. Industrial San Nicolás Tlaxcolpan Tlalnepantla, Edo. de México C.P. 54030, México Tel: (55) 5565-3534 Del interior: 01800-836-9734 info@pintex.com.mx www.pintex.com.mx