

DURACOLOR 10a

PINTURA ACRÍLICA EN ACABADO MATE | EXCELENTE CALIDAD RESIDENCIAL

DESCRIPCIÓN

DURACOLOR 10a, es una pintura acrílica de excelente calidad, formulada a base de resinas acrílicas y pigmentos inorgánicos que le proporcionan protección y color en un brochazo. Es una pintura con buena molienda y uniformidad que garantiza un excelente acabado, decorando todas las superficies con un toque de elegancia a un costo medio.

USOS

-Como revestimiento líquido en todo tipo de superficies como: muros, plafones, tablaroca, etc.
-Para interiores y exteriores.

VENTAJAS

-Alto poder cubriente.
-Durabilidad de la película de la pintura hasta por 10 años sin alteración.
-Fácil aplicación.
-No se fisura ni desprende.
-Libre de hongos.
-No es flamable ni tóxica.

PRESENTACIÓN

Tambo de 200 L
Cubeta de 19 L
Cubeta de 4 L
Bote de 1 L

RENDIMIENTO

De 3.7 a 5.7 m² por litro a dos manos. Este rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie donde se aplique.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 60 min
Al duro 2 h

COLORES

Existen 880 elegantes colores de línea en tono mate que le proporcionan un acabado distinguido.

PREPARACIÓN

En caso de ser necesario agregue de un 10% a un 15% de agua limpia y mezcle perfectamente.

APLICACIÓN

-Limpiar perfectamente la superficie de grasa, polvo o cualquier sustancia contaminante que impida tener una buena adherencia.

-Si la superficie se va a repintar, hay que lijar y cepillar para remover y desprender la pintura que se encuentre en mal estado.

-Aplicar una mano de **SELLACRYL 5X1** diluido (consultar su boletín técnico)

NOTA: Para el fondeo con color, agregue al sellador un 10% de pintura del color elegido.

-Aplicar dos manos de **DURACOLOR 10a**, respetando el tiempo de secado entre mano y mano.

DURACOLOR 10a puede aplicarse con brocha, rodillo, cepillo o Pistola Neumática Master.

RECOMENDACIONES

-Para evitar variaciones de tono se debe medir la superficie y solicitar el material completo, de un mismo lote, para recubrir el área. Considerando un 10% de material extra para situaciones no previstas.

-Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.

-No mezclar con otros productos.

-No dejar las cubetas destapadas o al sol.

-No dejar al alcance de los niños.

-Lavar con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

DURACOLOR 10a mantiene sus propiedades hasta por 1 año mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

DURACOLOR 10a tiene una garantía de 10 años siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	Menor a 50 g/L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	8,000 - 10,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.36 - 1.38
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	49 - 51
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	30 - 31
PH ASTM - E 70	8 - 9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	60 minutos
SECADO AL DURO (HR.)	2 horas
FINURA, HEGMAN ASTM - D1210	5 H
PODER CUBRIENTE ASTM-D2805-96	94 %
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	PASA
CICLOS DE LAVADO NMX-C-423-ONNCE-2003	5,000 ciclos sin desgaste
BRILLO 60°	2.20 (Mate)

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "DURACOLOR 10a" pintura acrílica en acabado mate por 10 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transminación de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el "DURACOLOR 10a" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepanitla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el boletín técnico.

Elaboración: 29 Diciembre 2003

Revisión: 29 Julio 2022

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.



Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás Tlalnepanitla de Baz, Edo. de México C.P. 54030



Tel: 55-5565-3534

Del interior: 800-836-9734



info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx