

BOLETÍN TÉCNICO

ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO ALTA CALIDAD

DURAL

ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO | ANTICORROSIVO BRILLANTE

DESCRIPCIÓN

DURAL es un esmalte alquidálico modificado de excelente calidad, a base de resinas alquidálicas modificadas, cargas y pigmentos 100% inorgánicos. Resistente, flexible, excelente poder cubriente, de buena adherencia y con excelente brillo.

USOS

DURAL como recubrimiento decorativo y anticorrosivo en todo tipo de superficies, metálicas, de madera, muros, techos, etc. Para uso industrial o doméstico tanto en exteriores como en interiores.

VENTAJAS

- Decora y protege las superficies.
- Excelente adherencia y brillo.
- Fácil aplicación.
- No se decolora ni se desprende con los cambios de clima.
- Fácil de limpiar, no importa la superficie donde se aplique.

COLORES

Se fabrica en estos colores:



*Estos colores son aproximados a los reales.

Pedido por volumen en cualquiera de los 880 colores del Sistema de color

PRESENTACIÓN

Tambo de	200 L
Cubeta de	19 L
Galón de	3,8 L
Bote de	1 L

RENDIMIENTO

De 3.1 a 3.7 m² por litro a dos manos. Este rendimiento depende de la rugosidad y porosidad superficie.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto	4 h
Al duro	24 h

PREPARACIÓN

Se recomienda mezclar perfectamente la pintura y diluirla con un 10% de **SOLVENTE 100**, no mezclar con otro material que pueda deteriorar la calidad de la pintura.

APLICACIÓN

-Limpiar perfectamente la superficie de grasa, polvo o de algún otro material (como el óxido) que no permita la adherencia de la pintura.

-Si la superficie metálica no ha sido pintada, se recomienda aplicar una película de **PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO** (consultar su boletín técnico)

-Para superficies ya pintadas con anterioridad habrá que lijar y cepillar para remover la pintura en mal estado.

-La superficie deberá estar perfectamente limpia y seca.

-Aplicar dos manos de **DURAL** respetando el tiempo de secado entre mano y mano.

DURAL se puede aplicar con brocha, rodillo, cepillo o equipo de aspersión.

RECOMENDACIONES

- Aplicar en lugares bien ventilados.
- No dejar al alcance de flamas o chispazos.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- Lavar las herramientas utilizadas con thiner.
- No dejar al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

DURAL mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar techado, fresco y perfectamente

tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

DURAL tiene una garantía de 3 años y una vida útil de 5 años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	440
CONTENIDO DE COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES	N/A
VISCOSIDAD COPA FORD 4 (seg.) ASTM-D1200	2,500 - 4,000 cps
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.00 - 1.10
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	48 - 51
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	40 %
SECADO AL TACTO ASTM - D1640	24 horas
SECADO AL DURO	
FINURA, HEGMAN ASTM - D1210	6H Min.
ADHERENCIA ASTM-D3359	Pasa
PODER CUBRIENTE ASTM-D2805-96	Pasa
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	Pasa
CÁMARA SALINA ASTM - B117	200
INTEMPERISMO ACELERADO QUV	200

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "Dural" esmalte alquidálico por 3 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el esmalte "Dural" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Via Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalneapantla, Edo. de México. C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el boletín técnico.

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás Tlalneapantla de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534

Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx

Elaboración: 23 Mayo 2003

Revisión: 09 Noviembre 2022