

IMPERFLEX SOLVENTE

EMULSIÓN ASFÁLTICA EN FRÍO / SECADO RÁPIDO

DESCRIPCIÓN

IMPERFLEX SOLVENTE es un impermeabilizante solventado a base de compuestos asfálticos, cargas minerales y fibras de asbestos que forman barrera de vapor. Lo mejor en calidad y economía para proteger su construcción de la humedad.

USOS

IMPERFLEX SOLVENTE como revestimiento impermeable sobre techos, azoteas, jardineras, charolas de baño, estructuras horizontales y verticales que van a ser enterradas, para impermeabilizar tanques y dispositivos de agua que una vez seco el sistema se puede utilizar para consumo humano.

VENTAJAS

- Secado rápido.
- Permite la salida de humedad atrapada.
- Posee excelentes propiedades protectoras.
- Fácil aplicación.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19L

RENDIMIENTO

Reforzado con MALLAFLEX:

0.7 a 0.9 m² por litro.

El rendimiento dependerá de la porosidad y rugosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 1 h
Al duro 24 h

Estos tiempos dependerán de las condiciones climatológicas

COLOR Negro

PREPARACIÓN

IMPERFLEX SOLVENTE viene listo para su aplicación, únicamente se requiere mezclarlo perfectamente en su envase.

APLICACIÓN

-El producto debe ser aplicado sobre superficies totalmente libres de polvo, grasa o aceite.

-La superficie debe estar completamente seca.

-Aplicar el **SELLAFLEX AGUA** en la superficie (Consulte boletín técnico)

-Aplicar una mano de **IMPERFLEX SOLVENTE** y simultáneamente colocar la membrana de refuerzo **MALLAFLEX** (consultar su hoja técnica) cuidando de que no queden pliegues ni arrugas en la **MALLAFLEX** y dejar secar.

-Aplicar la segunda mano de **IMPERFLEX SOLVENTE** en el sentido contrario a la anterior y dejar secar.

-Como acabado, usar nuestra pintura reflectiva y protectora de impermeabilizantes: **PROTECTOCOLOR** (consultar su hoja técnica), aproximadamente 7 días después de la última aplicación.

IMPERFLEX SOLVENTE puede ser aplicado con cepillo o jalador de hule.

RECOMENDACIONES

- No debe ser diluido.
- No aplicar sobre superficies rugosas.
- No aplicar en áreas de tráfico.
- No aplicar en días lluviosos o con probabilidad de lluvia.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- No dejar al alcance de los niños.
- Lavar perfectamente con **SOLVENTE 100**, la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

IMPERFLEX SOLVENTE mantiene sus propiedades hasta por 6 meses mientras esté almacenado en un lugar techado y fresco, perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. **IMPERFLEX SOLVENTE** tiene una garantía de 3 años, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	350 gr / L
CONTENIDO DE COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES	10 %
VISCOSIDAD ASTM- D 217/MAC-011	420 - 440
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.06 - 1.15
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	76 - 78
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	60 %
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	1 hora
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas
FINURA, HEGMAN ASTM - D1210	5 H
ADHERENCIA ASTM-D3359	Pasa
PODER CUBRIENTE ASTM-D2805-96	Pasa
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	Pasa

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "IMPERFLEX SOLVENTE" impermeabilizante por 3 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el impermeabilizante "IMPERFLEX SOLVENTE" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Via Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepan, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 18 Julio 2006
Revisión: 09 Noviembre 2022

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás
Tlalnepan de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx