

MALLA DE FIBRA DE VIDRIO

MEMBRANA DE REFUERZO PARA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PREFABRICADOS

DESCRIPCIÓN

MALLA FIBRA DE VIDRIO elaborada a base de hilos de fibra de vidrio entretejidos y aglomerado con resinas especiales para proteger la fibra de vidrio de la acción de los álcalis que produce el cemento Portland I.

USOS

Como malla de refuerzo para usarse simultáneamente con el **BASELASTIC ABC** (Consultar su boletín técnico)

VENTAJAS

- Mayor resistencia al impacto.
- Previene la aparición de grietas en la capa de Baselastic Cemento y elabora muros monolíticos.
- Flexible, facilita la maniobrabilidad a la hora de su aplicación.

PRESENTACIÓN

Rollo de 50m de largo x 1m de ancho.

RENDIMIENTO

De 45m² por rollo incluyendo traslapes de un 10cm aproximadamente.

APLICACIÓN

La **MALLA DE FIBRA DE VIDRIO** deberá instalarse una vez que ya esté aplicado el panel de poli estireno y tenga más de 24 hrs. de instalado.

Se aplica la capa de **BASELASTIC CEMENTO** y sobre la misma se embebe la malla con la misma llana de acero hasta que no se vea; si es necesario se aplicará más **BASELASTIC CEMENTO**, dejando una capa tersa que al secar estará lista para recibir el acabado de su preferencia.

RECOMENDACIONES

Nunca se deberá poner sobre la superficie la malla y sobre esta aplicar la capa de **BASELASTIC CEMENTO**.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

El **BASELASTIC ABC** y la **MALLA DE FIBRA DE VIDRIO** están garantizados como Sistema por 5 años contra desprendimiento y tienen una vida útil de 8 años como mínimo, bajo condiciones normales de uso.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN (POR PULGADA) ASTM D-3775	Urdimbre 9.1 Trama 8.7
PESO ASTM D-3770	2.11 (oz/yd ²) 60 (g/m ²)
ESPESOR ASTM D-1777	0.008 (Por pulgada) 0.2 (Por mm)
TEJIDO COLOR	Leno Blanco
PESO CON RECUBRIMIENTO	130g/m ² +/-3g
CONTENIDO DE RESINA (%)	17% +/-3%
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	Urdimbre: 1200 Trama: 1100

RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS: Después de 28 días de inmersión en una solución al 5% Na(OH), la tasa promedio de retención hacia una fractura por tensión es del 60%.
Este lote cumple con los requerimientos estipulados por la norma Q/NSQ01-1999

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "**MALLA FIBRA DE VIDRIO**" membrana de refuerzo a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si la membrana "**MALLA FIBRA DE VIDRIO**" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Via Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dicte las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 18 Julio 2006
Revisión: 05 Enero 2022

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás
Tlalnepantla de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx