# MALLAPRO

## MALLA SENCILLA DE POLIÉSTER

### DESCRIPCIÓN

**MALLAPRO** es una membrana sencilla de refuerzo, que es utilizada para impermeabilizaciones en frío, elaborada a base de hilos de poliéster no tejido y aglomerados con resinas acrílicas.

### USOS

**MALLAPRO** como refuerzo en sistemas impermeabilización en frío, ya sean acrílicos o asfálticos.

### VENTAJAS

-Vida útil ilimitada.
-Permite la rápida evaporación de los aditivos mediadores del secado a través de sus hilados, logrando así una uniformidad en el secado del impermeabilizante.
-Es flexible, lo que facilita la maniobrabilidad en la aplicación.
-Adecuado para sistemas de impermeabilización de baja duración.

### PRESENTACIÓN

Rollo de 1.10 m x 100 m
Bolsa de 1.10m x 10 m

### RENDIMIENTO

**Rollo:** 99m2 por rollo incluyendo traslapes de 10 cm cada uno.
Bolsa: 9.9 m2 por bolsa incluyendo traslapes de 10 cm cada uno

### COLOR

Blanco

### APLICACIÓN

-Aplicar una mano del impermeabilizante **FLEXACRYL** elegido (Consulte boletín técnico)
-Simultáneamente colocar la membrana de refuerzo **MALLAPRO** embebiendola en el impermeabilizante (antes de que seque) extendiéndola con la ayuda de un rodillo o cepillo de pelo o raíz, cubriendo perfectamente todas las áreas de la superficie, se va desenrrollando según se vaya aplicando, cuidando de que no queden pliegues ni arrugas, traslapándola 10 cm en los cortes de la membrana en ambos sentidos.
-Dejar secar de 1 a 4 horas.
-Aplicar una segunda capa de impermeabilizante **FLEXACRYL** sobre la membrana de refuerzo **MALLAPRO**, en el sentido contrario de la anterior capa.
-Dejar secar adecuadamente.

**NOTA:** Para una mayor duración en el Sistema de Impermeabilización se recomienda aplicar dos capas de **MALLAPRO** en sentidos opuestos.

### GRAMAJE

30 gr./m² (aproximadamente)

### ALMACENAMIENTO

**MALLAPRO** debe de ser almacenado un lugar fresco y seco, y perfectamente cubierto en su envase original.

### GARANTÍA

**PINTEX** garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.
Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

| PROPIEDADES FÍSICAS | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| PESO (gr./m2) ASTM- D 1910 | 31 +/- 14% |
| ESPESOR (0.001") ASTM- D 1777 | 0.011 +/- 0.002 |
| TENSIÓN (Lb./pulg.) ASTM- D 5035-90 Ref. 1R-E | DM 4.0<br>DC 4.1 |
| ELONGACIÓN % ASTM- D 5035-90 Ref. 1R-E | DM 15<br>DC 29 |
| RASGADO (gr.) ASTM-D 1424 | DM 615.0<br>DC 450.0 |

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza **"MALLAPRO"** malla sencilla de poliéster a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transminación de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si la membrana de refuerzo **"MALLAPRO"** se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

**Elaboración:** 18 Julio 2006
**Revisión:** 10 Noviembre 2022

**PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.**
Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás
Tlalnepantla de Baz, Edo. de México C.P. 54030
**Tel: 55-5565-3534**
**Del interior: 800-836-9734**
info@pintex.com.mx
www.pintex.com.mx