PRIMER ALQUIDÁLICO
ANTICORROSIVO / PRIMER UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN
PRIMER ALQUIDÁLICO, es un recubrimiento anticorrosivo de excelente calidad para todo tipo de superficies metálicas de hierro y acero. Fabricado a base de resinas alquidálicas modificadas, cargas y pigmentos 100% inorgánicos. De gran rendimiento y excelente protector anticorrosivo para todo tipo de climas.

USOS
PRIMER ALQUIDÁLICO en todo tipo de superficies metálicas como primario o base para recibir cualquier tipo de esmalte, tuberías, estanterías, tanques, enrejados, etc. o bien como acabado en donde se busca solamente un protector anticorrosivo en interiores o exteriores.

VENTAJAS
-Gran resistencia y flexibilidad.
-Alto rendimiento.
-Buena adherencia.
-Excelente protector de la corrosión en superficies metálicas que están expuestas a climas húmedos sin salinidad.
-Fácil aplicación.

PRESENTACIÓN
Tambo de	200 L
Cubeta de	19 L
Galón de	3,8 L
Bote de	1 L

RENDIMIENTO
De 3.0 a 3.5 m² por litro, a dos manos.

TIEMPO DE SECADO
Al tacto	30 min
Al duro	24 h

COLOR
Se fabrica en estos colores de línea:

Blanco | Gris | Rojo Óxido

PREPARACIÓN
Mezclar perfectamente el **PRIMER ALQUIDÁLICO** en su cubeta y diluirlo con un 10% de **SOLVENTE 103** para acelerar el secado. No mezclarlo con ningún otro material que pueda deteriorar su calidad.

APLICACIÓN
-Limpiar todas las superficies de polvo, grasa, óxido o partículas que no permitan la adherencia del primario.
-Para obtener un buen anclaje del producto es necesario cepillar y/o lijar la superficie.
-Aplicar dos manos de **PRIMER ALQUIDÁLICO** respetando el secado entre mano y mano.
-Finalmente aplicar el acabado deseado.

PRIMER ALQUIDÁLICO se puede aplicar con equipo de aire, brocha, rodillo o cepillo.

RECOMENDACIONES
-Aplicar en zonas perfectamente ventiladas.
-No dejar al alcance de flamas o chispazos.
-No dejar las cubetas destapadas o al sol.
-Lavar con thiner la herramienta utilizada.
-No dejar al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO
PRIMER ALQUIDÁLICO mantiene sus propiedades hasta por 6 meses mientras se almacene en un lugar fresco y perfectamente tapado.

GARANTÍA
PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

PRIMER ALQUIDÁLICO tiene una Garantía de 2 años y una vida útil de 3 años siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.
Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 500 g/L
CONTENIDO DE COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES	34 %
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	1,500 - 2,500
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.05 - 1.15
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	49 - 51 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	36%
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640 SECADO AL DURO (HR.)	36 minutos 24 horas
FINURA, HEGMAN ASTM - D1210	5 H
ADHERENCIA ASTM-D3359	Pasa
PODER CUBRIENTE ASTM-D2805-96	Pasa
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	Pasa
CÁMARA SALINA ASTM - B117	200 horas
INTEMPERISMO ACELERADO QUV	300 horas
DILUYENTE	103

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza **"PRIMER ALQUIDÁLICO"** primer universal por 2 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transminación de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color.Esta garantía es válida únicamente si el **"PRIMER ALQUIDÁLICO"** se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 18 Julio 2006
Revisión: 10 Noviembre 2022

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás
Tlalnepantla de Baz, Edo. de México C.P. 54030
Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734
info@pintex.com.mx
www.pintex.com.mx