

PROTECTOCOLOR

ACABADO ELÁSTICO REFLECTIVO PARA AZOTEAS Y MUROS

DESCRIPCIÓN

PROTECTOCOLOR es una pintura reflectiva desarrollada a base de resinas acrílicas de gran elasticidad con características de excelente resistencia a la intemperie. Posee un gran poder cubriente y es altamente reflejante a la radiación solar.

USOS

PROTECTOCOLOR como acabado reflejante, decorativo y protector sobre sistemas asfálticos.

Como recubrimiento impermeable y decorativo para muros y aplanados.

Como protector de aislamientos térmicos (Poliuretano esparcido) y Poliestireno.

VENTAJAS

-Protege sistemas de impermeabilización contra la radiación solar formando una capa elástica y durable que decora la azotea por mucho tiempo.

-Fija firmemente las capas de gravilla, mármol granulado u otros acabados pétreos sobre los sistemas de impermeabilización.

-Protege los muros de las filtraciones de humedad conservándolos en buenas condiciones por mucho tiempo.

-Ayuda a conservar los sistemas de **IMPERFLEX** (Impermeabilizante asfáltico)

PRESENTACIÓN

Tambo de 200 L
Cubeta de 19 L

RENDIMIENTO

De 2.0 a 3.0 m² por litro a dos manos.

Este rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 1 h
Al duro 24 h

COLOR

Se fabrica en color blanco, óxido y sobre pedido en cualquier otro tono de nuestra carta de colores.

PREPARACIÓN

Mezclar perfectamente la pintura y diluir con agua totalmente limpia de un 5 a 10%.

APLICACIÓN

-Limpiar perfectamente la superficie de polvo y grasa.

-La superficie debe estar completamente seca.

-Aplicar una mano de **SELLACRYL 5x1** diluido (consultar su hoja técnica)

-Aplicar dos manos del producto **PROTECTOCOLOR** respetando el secado entre mano y mano.

PROTECTOCOLOR puede aplicarse con brocha, rodillo, cepillo o equipo de aspersión.

RECOMENDACIONES

-No aplicarse sobre superficies asfálticas que tengan menos de 7 días de aplicada la última capa.

-No aplicarse en días lluviosos o bien sobre superficies húmedas.

-No aplicarse sobre superficies expuestas al tránsito continuo.

-**PROTECTOCOLOR** no se debe de utilizar en superficies que estén en contacto directo con agua o humedad permanente.

-Para evitar variaciones de tono se debe medir la superficie y solicitar el material completo, de un mismo lote, para recubrir el área. Considerando un 10% de material extra para situaciones no previstas.

-Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.

-No mezclar con otros productos.

-No dejar las cubetas destapadas o al sol.

-No dejar al alcance de los niños.

-Lavar con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

PROTECTOCOLOR mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus

especificaciones de fabricación y técnicas. **PROTECTOCOLOR** está garantizado por 2 años contra decoloramiento o desprendimiento y tiene una vida útil de 4 años como mínimo, bajo condiciones normales de uso.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	33 gr / L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	20,000 a 30,000 cps
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.25 - 1.35
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	45 - 47 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	32 %
PH ASTM - E 70	8 - 9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	1 hora
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas
FINURA, HEGMAN ASTM - D1210	5 H
ADHERENCIA ASTM-D3359	Pasa
PODER CUBRIENTE ASTM-D2805-96	Pasa
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	Pasa

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "PROTECTOCOLOR" acabado elástico por 2 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el acabado "PROTECTOCOLOR" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepanitla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 18 Julio 2006
Revisión: 10 Noviembre 2022