

PYT ALUMINIO 260°

ANTICORROSIVO ALTA TEMPERATURA (RE-30A PEMEX) | HASTA 260° C EN FORMA CONTINUA

DESCRIPCIÓN

PYT ALUMINIO 260° Recubrimiento líquido que resiste temperaturas continuas hasta 260°, fabricado a base de resinas hidrocarbonadas, pasta de aluminio o pigmento negro y sílica coloidal. Con una resistencia a altas temperaturas, aún en forma continua.

USOS

PYT ALUMINIO 260° como recubrimiento protector contra la corrosión en todo tipo de superficies metálicas de hierro y acero soportando temperaturas de 80 °C a 260 °C en forma continua. Para uso industrial en donde las condiciones de temperatura lo requieran.

VENTAJAS

- Excelente anticorrosivo de gran adherencia y resistencia.
- Rendimiento excelente.
- Como acabado final en todo tipo de superficies metálicas que estén expuestas a temperaturas altas no mayores de 260 °C.
- No se agrieta, ni desprende.
- Fácil de limpiar.
- Soporta todo tipo de climas húmedos sin salinidad.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19L

RENDIMIENTO


De 3.1 a 3.7 m² por litro a dos manos, dependiendo de la superficie donde se aplique.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 2 h
Al duro 24 h

COLOR

Se fabrica en estos colores de línea:



PREPARACIÓN

Mezclar perfectamente la pintura **PYT ALUMINIO 260°** sin diluirla. En caso de ser necesario diluir con **SOLVENTE 103**, un 10% máximo.

No mezclar con algún material que pueda deteriorar la calidad de la pintura.

APLICACIÓN

- Limpiar la superficie de grasa o polvo.
- La superficie debe estar perfectamente limpia y seca.
- Se recomienda hacerlo con chorro abrasivo de acabado comercial o bien lijando perfectamente la superficie.
- Aplicar dos manos de **PYT ALUMINIO 260°** respetando el secado entre mano y mano.
- PYT ALUMINIO 260°**, deberá quedar aplicada entre las primeras 24 horas como máximo después de haber realizado la limpieza de la superficie.

PYT ALUMINIO 260° se puede aplicar con brocha, rodillo o equipo de aspersión.

RECOMENDACIONES

- Aplicar en zonas perfectamente ventiladas.
- No dejar al alcance de flamas o chispazos.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- Lavar con thinner, las herramientas utilizadas.
- Es importante agitar constantemente el material para evitar que las partículas de aluminio se asienten.
- No dejar al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

PYT ALUMINIO 260° mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar techado y fresco, perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. **PYT ALUMINIO 260°** tiene una garantía de 1 año y una vida útil de 2 años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	500 gr / L
CONTENIDO DE COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES	30 %
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM - D 2196	10-15 seg.
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	0.88 - 0.98
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	36 - 38 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	30 %
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	2 horas
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas
FINURA, HEGMAN ASTM - D1210	5H
ADHERENCIA ASTM-D3359	Pasa
PODER CUBRIENTE ASTM-D2805-96	Pasa
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	Pasa

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "PYT ALUMINIO 260°" anticorrosivo antiflama por 1 año a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transminación de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el anticorrosivo "PYT ALUMINIO 260°" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 18 Julio 2006

Revisión: 10 Noviembre 2022

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás Tlalnepantla de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx