

PYT RESANADOR READY MIX

RESANADOR PARA INTERIORES

DESCRIPCIÓN

PYT RESANADOR READY MIX, es una pasta fabricada a base de resinas vinílicas, cargas y aditivos seleccionados. Por su alta tecnología, su exacta formulación y un estricto control de fabricación, **PYT RESANADOR READY MIX** es un producto de gran calidad, ligero, con mejor adhesión y tiene una consistencia suave que deja las superficies más tersas, de fácil lijado. Viene listo para usarse.

USOS

PYT RESANADOR READY MIX resanador para paneles de yeso o fibro cemento y muros de yeso. Para grietas, fisuras, juntas de paneles, golpes, abolladuras o agrietamientos del panel, para emplastes en muros y techos de yeso. Excelente para ser usado con la prefacinta para ocultar las uniones de paneles de yeso, para ocultar las cabezas de los tornillos. Deja la superficie tersa. Uso sólo en interiores.

VENTAJAS

- Excelente adherencia.
- Permite el paso del vapor dejando que los muros respiren.
- No se desprende de la superficie sobre la cual ha sido aplicada.
- Fácil lijado.
- Acabado terso que facilita el lijado.
- No es combustible y no permite la creación de hongos.
- De fácil aplicación.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 28 Kg
Galón de 5.6 Kg

RENDIMIENTO

Por ser un resanador, el rendimiento es variable dependiendo del tipo de superficie, espesor a cubrir, grosor y profundidad del resanado, etc.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 30 min
Para el lijado 4 h

COLOR

Es un producto de color blanco natural.

PREPARACIÓN

PYT RESANADOR READY MIX viene listo para su aplicación solo hay que mezclarlo perfectamente.

APLICACIÓN

- Limpiar la superficie de polvo y grasa.
- La superficie debe estar completamente seca.
- Cubrir la unión del panel de yeso con una capa delgada de **PYT RESANADOR READY MIX** usando llana o cuña metálica.
- Embeber la prefacinta, dejando una capa delgada (aproximadamente de 1mm) debajo de la cinta.
- Dejar secar 2 hrs. dependiendo de las condiciones climáticas.
- Asentar o lijar ligeramente, quitando los grumos o bordes.
- Aplicar la segunda mano, buscando desvanecer la primer mano, extendiendo el **PYT RESANADOR READY MIX** 5cm más abierto que la capa anterior.
- Dejar secar 4 hrs.
- Lijar perfectamente, quitando bordes, grumos, hasta obtener una superficie tersa.
- Si se observan imperfecciones o grietas, volverlos a resanar y repetir los pasos anteriores.
- Cubrir todas las cabezas de tornillos, listones, esquineros, golpes o grietas.
- Aplique el **SELLACRYL 5x1** (Consultar su boletín técnico)
- Aplique el recubrimiento deseado (Pintura o Texturizado)

PYT RESANADOR READY MIX se puede aplicar con llana y cuña metálica.

RECOMENDACIONES

- Evite aplicar el **PYT RESANADOR READY MIX** a temperaturas menores a los 5°C o humedad relativa alta. 80%
- Tener las áreas ventiladas.
- No aplicar en días lluviosos.
- Se debe medir la superficie y solicitar el material completo, de un mismo lote, para recubrir el área. Considerando un 10% de material extra para situaciones no previstas.
- Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.
- No mezclar con otros productos.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- No dejar al alcance de los niños.
- Lavar con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

PYT RESANADOR READY MIX mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar fresco y tapado perfectamente en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. **PYT RESANADOR READY MIX** tiene una garantía de 6 meses y una vida útil de 5 años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso. Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 50 gr/L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	80,000 - 90,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.5 - 1.55
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	64 - 66
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	48
PH ASTM - E 70	8.5 - 9.0
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	30 minutos
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "PYT RESANADOR READY MIX" resanador a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascamiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el resanador "PYT RESANADOR READY MIX" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepanla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dicte las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 17 Marzo 2015
Revisión: 10 Noviembre 2022