BOLETÍN TÉCNICO

BARNIZ PARA MADERA

SELLADOR DE NITRO ALTA CONCENTRACIÓN

SELLADOR PARA MADERA 48% SÓLIDOS

DESCRIPCIÓN

SELLADOR DE NITRO ALTA CONCENTRACIÓN es un producto elaborado a base de resinas de nitrocelulosa para sellar la porosidad de las superficies de madera las cuales quedan listas para recibir el acabado de barniz, lacas de nitrocelulosa o **BARNIZ PYT**.

USOS

SELLADOR DE NITRO ALTA CONCENTRACIÓN puede aplicarse sobre superficies de madera macizas, triplay o aglomerado como: puertas, ventanas, marcos, muebles, revestimientos y piezas de madera. Para uso en interiores y exteriores.

VENTAJAS

-Decora y protege la madera.
-Excelente rendimiento.
-Resistente.
-Mantiene su brillo original.
-No se decolora ni se desprende.
-Fácil aplicación y lijado.
-Fácil de limpiar.

PRESENTACIÓN

Cubeta de	19 L
Galón de	3,8 L
Bote de	1 L

RENDIMIENTO

Variables, según la absorción de la superficie y las manos que se apliquen.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto	2 min
Al duro	4 h

ACABADO

Transparente, semibrillante. Que al lijar queda en mate.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

-Cuidar que la superficie este limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad.
-Lijar a fondo con lija fina en el sentido de las vetas, eliminar el polvillo y lavar con aguarrás. Una vez lista la superficie:
-Se aplica el **SELLADOR DE NITRO ALTA CONCENTRACIÓN** diluyéndolo con thiner standard en proporción de 2 a 1 (2 de thinner por 1 de sellador de nitrocelulosa) para que absorba bien la madera y se lija.
-Se aplica una segunda mano para que quede asentada y se vuelve a lijar.
-Se aplica una tercera mano que es la base en la cual queda lista para recibir el barniz o laca.

El **SELLADOR DE NITRO ALTA CONCENTRACIÓN** puede aplicarse con brocha, equipo de aspersión o algodón industrial.

RECOMENDACIONES

-Utilice equipo de protección.
-Aplicar en lugares ventilados.
-No dejar las cubetas destapadas o al sol.
-Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
-Lavar con thiner la herramienta utilizada.
-No dejar al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

SELLADOR DE NITRO ALTA CONCENTRACIÓN mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

SELLADOR DE NITRO ALTA CONCENTRACIÓN tiene una garantía de 2 años y una vida útil de 3 años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	450 gr / L
CONTENIDO DE COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES	30 %
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	30,000 - 40,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	0.95 - 1.00
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	47 - 49 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	40 %
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640 SECADO AL DURO (HR.)	2 minutos 4 horas
FINURA, HEGMAN ASTM - D1210	5 H
ADHERENCIA ASTM-D3359	Pasa
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	Pasa
DILUYENTE	Thinner Estándar

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza **"SELLADOR DE NITRO ALTA CONCENTRACIÓN"** 48% Sólidos por 2 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transminación de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el **"SELLADOR DE NITRO ALTA CONCENTRACIÓN"** se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 18 Julio 2006
Revisión: 10 Noviembre 2022

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás
Tlalnepantla de Baz, Edo. de México C.P. 54030
Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734
info@pintex.com.mx
www.pintex.com.mx