SELLAFLEX SOLVENTE

SELLADOR ASFÁLTICO BASE SOLVENTE

DESCRIPCIÓN

SELLAFLEX SOLVENTE sellador asfáltico de baja viscosidad, libre de cargas minerales con solvente de rápida evaporación, reduce la porosidad de la superficie sobre la cual se va a aplicar el impermeabilizante.

USOS

Se usa como base para sellar las bases de concreto, mortero, tabique, etc.

VENTAJAS

-Secado rápido.
-Su película flexible mejora la adherencia y reduce el polvo.
-Fácil aplicación.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 L

RENDIMIENTO

4.5 a 6.0 m² por litro
Estos datos pueden variar en función de la porosidad y rugosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 30 min
Al duro 24 h

COLOR

Negro

PREPARACIÓN

Mezclar perfectamente el material.

APLICACIÓN

-La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa y partículas sueltas.
-Aplicar con brocha, rodillo o cepillo sin diluir.
-No debe aplicarse en zonas cerradas o mal ventiladas.

SELLAFLEX SOLVENTE se puede aplicar con brocha, rodillo, cepillo y equipo de aspersión.

RECOMENDACIONES

-No deberá aplicarse en días lluviosos.
-No mezclar con materiales extraños que puedan deteriorar su calidad.
-No dejar las cubetas destapadas o al sol.
-No dejar al alcance de los niños.
-Lavar la herramienta utilizada con **SOLVENTE 100** .

ALMACENAMIENTO

SELLAFLEX SOLVENTE mantiene sus propiedades hasta por 6 meses, mientras se mantenga en un lugar techado y fresco, perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentados no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	350 gr / L
CONTENIDO DE COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES	20 %
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	80 - 120
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	0.90 - 0.95
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	47 - 49 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	40 %
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640 SECADO AL DURO (HR.)	30 minutos 24 horas
FINURA, HEGMAN ASTM - D1210	5 H
ADHERENCIA ASTM-D3359	Pasa
PODER CUBRIENTE ASTM-D2805-96	Pasa
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	Pasa

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza **"SELLAFLEX SOLVENTE"** sellador asfáltico base solvente a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transminación de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el sellador asfáltico **"SELLAFLEX SOLVENTE"** se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 18 Julio 2006
Revisión: 10 Noviembre 2022

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás
Tlalnepantla de Baz, Edo. de México C.P. 54030
Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734
info@pintex.com.mx
www.pintex.com.mx