

STUCOLASTIC

PASTA ELASTOMÉRICA PARA APLICARSE ESPREADO

DESCRIPCIÓN

STUCOLASTIC es un recubrimiento texturizado, fabricado a base de resinas acrílicas elastoméricas, arenas de sílice y mármol, pigmentos inorgánicos y químicos varios. Se fabrica con el color integrado y listo para su instalación, con el que se obtienen texturas finas y de bajo relieve, forma una película altamente impermeable y elástica que no se agrieta con los movimientos estructurales normales de la obra.

USOS

Como recubrimiento protector y decorativo tanto en exteriores como en interiores sobre todo tipo de superficies, como: yeso, tablaroca, tablamiento, aplanados de cemento, metal, etc.

VENTAJAS

- Resistente a impactos normales.
- Forma una película sin juntas, altamente elástica e impermeable.
- Estable a los rayos U.V.
- Resistente a la acción de la lluvia, el sol o climas extremos.
- Fácil y rápido de instalar.
- 100% lavable.
- No crea hongos ni es tóxica.

PRESENTACIÓN

Tambo de 300 Kg
Cubeta de 30 Kg

TEXTURAS

Se pueden obtener diferentes texturas, desde un acabado semiliso hasta uno de alta rugosidad.

RENDIMIENTO

Los rendimientos que se presentan a continuación pueden variar en función del tipo de acabado, de la rugosidad y porosidad de la superficie así como del desperdicio en obra.

Textura	Kg. x m ²	m ² x Cub.	m ² x Tambo
Lisa	2.0	15.00	150.00
Rugosa	3.0	10.00	100.00

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 4 h
Al duro 24 h
Curado 20 días

Podría variar dependiendo de las condiciones ambientales.

COLORES

Existen 880 elegantes colores de línea en acabado mate que le proporcionan un acabado distinguido.

PREPARACIÓN

STUCOLASTIC, viene listo para su aplicación, solo hay que mezclarlo perfectamente.

APLICACIÓN

- La superficie a cubrir debe ser completamente lisa.
- Limpiar la superficie de polvo y grasa.
- La superficie debe estar completamente seca.
- Aplicar una mano de **SELLACRYL 5x1** (consultar su boletín técnico) para fondear agregando un 50% de pintura **VINILPYT** del color del acabado y dejar secar.
- Aplicar el **STUCOLASTIC** utilizando la herramienta conforme a la textura final deseada.

STUCOLASTIC puede ser aplicado, rodillo texturizador, tiroleta neumática o manual, Pistola Neumática Master.

Notas: En el caso de utilizar la Pistola Neumática Master, regule la presión de aire y verifique la salida correcta de material, mantenga la pistola a una distancia adecuada para que el material pueda formar una capa uniforme y se evite el desperdicio por exceso de rebote que le ocasionara merma.

-Recomendamos el uso de la Pistola Neumática Master, ya que es un equipo probado para aplicar este material.

RECOMENDACIONES

- Para evitar variaciones de tono se debe medir la superficie y solicitar el material completo, de un mismo lote, para recubrir el área. Considerando un 10% de material extra para situaciones no previstas.
- Aplicar el **STUCOLASTIC** en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar, si es instalado con rodillo.
- No aplicar en superficies con temperatura menor a 7° C. ó mayores de 40° C.
- Para asegurar un acabado uniforme, mantener el mismo espesor de aplicación.

- No mezclar con otros productos.
- No dejar al alcance de los niños.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- Lavar perfectamente con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

STUCOLASTIC mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar sin temperaturas extremas; y tapado perfectamente en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. **STUCOLASTIC** está garantizado por 7 años contra el decoloramiento o desprendimiento y tiene una vida útil de 10 años como mínimo, bajo condiciones normales de uso.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	40 g/L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	40,000- 50,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.70 -1.80
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	74 - 78 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	60 %
PH ASTM - E 70	8.0 - 9.5

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "STUCOLASTIC" pasta elastomérica para aplicarse esparcido por 7 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transminación de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si la pasta "STUCOLASTIC" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Via Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepanla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dicte las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 18 Julio 2006

Revisión: 10 Noviembre 2022

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás Tlalnepanla de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx