

SELLADOR ALTA CONCENTRACIÓN 48% SÓLIDOS PARA MADERA

DESCRIPCIÓN

SELLADOR ALTA CONCENTRACIÓN 48% SÓLIDOS es un producto elaborado a base de resinas de nitrocelulosa para sellar la porosidad de las superficies de madera las cuales quedan listas para recibir el acabado de barniz, lacas de nitrocelulosa o **BARNIZ PYT**.

USOS

SELLADOR ALTA CONCENTRACIÓN 48% SÓLIDOS puede aplicarse sobre superficies de madera macizas, triplay o aglomerado como: puertas, ventanas, marcos, muebles, revestimientos y piezas de madera. Para uso en interiores y exteriores.

VENTAJAS

- Decora y protege la madera.
- Excelente rendimiento.
- Resistente.
- Mantiene su brillo original.
- No se decolora ni se desprende.
- Fácil aplicación y lijado.
- Fácil de limpiar.

PRESENTACIÓN

Cubeta de	19 L
Galón de	3,8 L
Bote de	1 L

RENDIMIENTO

Variables, según la absorción de la superficie y las manos que se apliquen.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto	2 min
Al duro	4 h

ACABADO

Transparente, semibrillante. Que al lijarse queda en mate.

PREPARACIÓN

- Cuidar que la superficie este limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura o barniz en mal estado.
- Lijar a fondo con lija fina en el sentido de las vetas, eliminar el polvillo y lavar con aguarrás.

-Una vez lista la superficie, se prepara el **SELLADOR ALTA CONCENTRACIÓN 48% SÓLIDOS** diluyéndolo con thinner standard en proporción de 2 a 1 (2 partes de thinner por 1 de Sellador Alta Concentración 48% Sólidos) para una buena absorción en la madera.

APLICACIÓN

- Se aplica la primer mano de **SELLADOR ALTA CONCENTRACIÓN 48% SÓLIDOS** y se lija.
- Se aplica una segunda mano para que quede asentada y se vuelve a lijar.
- Se aplica una tercera mano que es la base en la cual queda lista para recibir el barniz o laca.
- Se recomienda el Barniz de Poliuretano 2 Componentes, Barniz PYT Acrílico o Barniz Alquidálico para madera.

El **SELLADOR ALTA CONCENTRACIÓN 48% SÓLIDOS** puede aplicarse con brocha, equipo de aspersión o algodón industrial.

RECOMENDACIONES

- Utilice equipo de protección.
- Aplicar en lugares ventilados.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Lavar con thinner la herramienta utilizada.
- No dejar al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

SELLADOR ALTA CONCENTRACIÓN 48% SÓLIDOS mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

SELLADOR ALTA CONCENTRACIÓN 48% SÓLIDOS tiene una garantía de 2 años y una vida útil de 3 años como

mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso. Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	450 gr / L
CONTENIDO DE COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES	30 %
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	30,000 - 40,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	0.95 - 1.00
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	47 - 49 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	40 %
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	2 minutos
SECADO AL DURO (HR.)	4 horas
FINURA, HEGMAN ASTM - D1210	5 H
ADHERENCIA ASTM-D3359	Pasa
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	Pasa
DILUYENTE	Thinner Estándar

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "SELLADOR ALTA CONCENTRACIÓN 48% SÓLIDOS" por 2 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el "SELLADOR ALTA CONCENTRACIÓN 48% SÓLIDOS" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalneapantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 18 Julio 2006
Revisión: 30 Septiembre 2025