

BOLETÍN TÉCNICO

BARNIZ PARA MADERA

BARNIZ ALQUIDÁLICO PARA MADERA

SECADO RÁPIDO | BRILLANTE | BASE SOLVENTE

DESCRIPCIÓN

BARNIZ ALQUIDÁLICO PARA MADERA es un revestimiento transparente o entintado que se aplica sobre superficies de madera con el fin de protegerlas y embellecerlas. Está compuesto principalmente por resinas, disolventes y aditivos que al secarse forma una película dura y resistente que realza la apariencia natural de la madera.

USOS

-Puede aplicarse sobre superficies como: muebles, puertas, ventanas, marcos, cortineros, bancos, artículos decorativos, etc. Para exterior e interior.

VENTAJAS

- Decora y protege la madera contra humedad, hongos y plagas.
- Secado rápido.
- Realza la veta natural.
- Acabado personalizado.
- Variedad de colores.
- Fácil y listo para aplicar.
- No se decolora ni desprende.

PRESENTACIÓN

Cubeta de	19 L	
Galón de		3,8 L
Bote de	1 L	
Bote de	1/2 L	
Bote de	1/4 L	

RENDIMIENTO

*De 3.6 a 4.2 m² por litro, según la absorción de la superficie.

TIEMPO DE SECADO

Al Tacto	15 min aprox.
Al Duro	24 h

COLORES

Se fabrica en estos colores de línea semitransparentes:



*Estos colores son aproximados a los reales.

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás Tlalnepantla de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx

PREPARACIÓN

- La superficie debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura o barniz en mal estado.
- Se recomienda mezclar perfectamente el **BARNIZ ALQUIDÁLICO PARA MADERA** de manera vigorosa desde el fondo del bote y asegurar una consistencia uniforme.
- No mezclar con otro material que pueda deteriorar la calidad del barniz.
- Lijar a fondo con lija fina en el sentido de las vetas, eliminar el polvo y pasar un paño húmedo con thinner eliminando los excesos.

APLICACIÓN

En Maderas Nuevas:

- Se recomienda aplicar dos capas del **SELLADOR ALTA CONCENTRACIÓN 48% SÓLIDOS**, respetando el tiempo de secado entre cada mano y realizando un lijado superficial entre ellas para asegurar un mejor resultado del **BARNIZ ALQUIDÁLICO PARA MADERA** (Consultar Boletín Técnico)
- Aplicar de 2 a 3 manos el **BARNIZ ALQUIDÁLICO PARA MADERA** según la intensidad del color deseado.

Para Maderas Previamente Barnizadas

- Verificar que la superficie esté íntegra y firme. En este caso, lijar suavemente hasta lograr porosidad; pasar un paño húmedo con thinner eliminando los excesos.

Posteriormente aplicar dos manos de **BARNIZ ALQUIDÁLICO PARA MADERA** sin diluir.

- En caso de películas cuarteadas o descascaradas, eliminar completamente con removedor y espátula. Pasar un paño húmedo con thinner eliminando los excesos y proceder como en el caso de las maderas nuevas.
- En todos los casos deberá lijar suavemente y eliminar el polvo entre mano y mano.

BARNIZ ALQUIDÁLICO PARA MADERA

se puede aplicar con brocha de pelo fino, rodillo, cepillo o equipo de aspersión.

RECOMENDACIONES

- Utilice equipo de protección.
- Revolver muy bien el barniz antes de usar.
- Evitar barnizar bajo los rayos directos del sol puesto que perjudica la adherencia por

la excesiva velocidad de evaporación del solvente.

- No barnizar con humedades relativas superiores al 85%.
- No aplicar en pisos de madera.
- Cuando deba lavar las maderas barnizadas, hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo, agua y un paño suave.
- Aplicar en lugares ventilados.
- No dejar al alcance de los niños.
- No dejar las envases destapados o al sol.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Lavar con thinner las herramientas utilizadas.

ALMACENAMIENTO

BARNIZ ALQUIDÁLICO PARA MADERA mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar techado y fresco, perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. **BARNIZ ALQUIDÁLICO PARA MADERA** tiene una garantía de 4 años y una vida útil de 6 años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
VISCOSIDAD (s) COPA ZAHN 3 ASTM - D 4212	9 - 11
PESO ESPECÍFICO (g/ml) ASTM - D 1475	0.91 - 0.93
SÓLIDOS TOTALES (%) ASTM - D 1644	25 ± 5
SECADO AL TACTO (min) SECADO AL DURO (h) ASTM - D 1640	15 máximo 24
ADHERENCIA ASTM - D 3359	Pasa

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "BARNIZ ALQUIDÁLICO PARA MADERA" brillante base solvente por 4 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el "BARNIZ ALQUIDÁLICO PARA MADERA" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dicte las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 24 Abril 2006

Revisión: 17 Febrero 2026